



Foster 32-60/61

Foster Asbestos Removal Encapsulant

Basis

Watergedragen polymeer

Kleur

32-60 Blauw
32-61 Transparant

Soortelijk gewicht

1,01 kg/ltr

Vaste stofgehalte

11 % (volume)

Wijze van aanbrengen

Eenvoudige airless spuitapparatuur

Verbruik

Circa 1 l/m² per centimeter isolatiedikte
0,1-0,2 l/m² voor harde asbestcement materialen.

Brandbaarheid

Nat : onbrandbaar
Droog : vlamspreiding 7,0
Rookgetal : 0 (ASTM E84)

Geur

Nat : milde latex geur
Droog : geen

Foster Asbestos Removal Encapsulant is speciaal ontwikkeld voor het passiveren van asbesthoudende materialen **tijdens het verwijderen.**

Foster Asbestos Removal Encapsulant dringt diep en snel in alle typen asbest inclusief amosite en crocidolite.

Foster Asbestos Removal Encapsulant kapselt de vezels in en bindt na droging de losse vezels aan het oppervlak. Tevens zorgt het ervoor dat losse vezels tijdens het verwijderen niet in de lucht komen. (wet-out)

Door verneveling van de 32-60 tijdens de eerste applicatie hecht dit zich aan de asbestvezels die zich in de omgevingslucht bevinden en zakken dan naar de grond. Vervolgens zullen de asbestvezels hechten aan de ondergrond of de beschermfolie. Dit vereenvoudigt het verwijderen van de folies van de werkruimte.



VERWERKINGSADVIEZEN FOSTER ASBESTOS REMOVAL ENCAPSULANT 32-60/61

Altijd de plaatselijke wetgeving volgen voor het werken aan asbesthoudende materialen.

Vorbereiding	Goed schudden/ roeren voor gebruik Dek de omgeving goed af met folie
Verdunning	<u>Niet</u> verdunnen!!
Apparatuur	Eenvoudige airless sprayapparatuur

Wijze van aanbrengen:

Op Spuitasbest

Breng FOSTER 32-60/61 Asbestos Removal Encapsulant in één arbeidsgang aan tot volledige penetratie heeft plaatsgevonden. Verwijder de asbest binnen 12 uur na het aanbrengen van Foster 32-60/61.

Na droging zal het opnieuw bevochtigen van het asbesthoudende materiaal met Foster 32-60/61 bemoeilijkt zijn.

Voor duurzame restvezelbinding adviseren wij Foster 32-20/21/22 Protektor Sealant

- Gemiddeld verbruik circa 1ltr/m² per cm isolatiedikte.

Op Asbestcement platen/kanalen

Breng FOSTER 32-60/61 Asbestos Removal Encapsulant in één arbeidsgang aan tot het oppervlak volledig nat is.

- Gemiddeld verbruik circa 0,1-0,2 ltr/m²

Reiniging

Nat met water, of zeepoplossing

Opslag

Vorstvrij opslaan en niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C of hoger dan 38°C

Niet geschikt voor applicatie op beloopbare constructies.

Uitsluitend voor industrieel gebruik.

Dit kenmerkenblad is gebaseerd op specificaties, gegevens en testresultaten, zoals ten tijde van publicatie bij ons bekend. In de loop der tijd kunnen zich hierin veranderingen voordoen, c.q. hebben voorgedaan. Testen zijn gebaseerd op vermelde interne test standaarden en de resultaten zijn indicatief. Garantie op volledigheid, juistheid of resultaten wordt noch gegeven, noch gesuggereerd. De geschiktheid voor een voorgenomen toepassing is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Aangezien materiaalkeuze, toepassingsmethode en verwerkingscondities buiten onze controle vallen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe- of gevolgschades; met dien verstande dat wij materiaal, waarvan binnen de aangegeven houdbaarheidstermijn* bewezen wordt dat het defect is, gratis "af magazijn" zullen herleveren.

* Indien niet van toepassing, binnen 6 maanden na levering.